

## HERMA PP 50 transparent tc (885)

Transparente, glänzende, biaxial gereckte Polypropylenfolie mit Topcoat

### Technische Daten

Flächenbezogene Masse	ca. 46 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	ca. 50 µm	ISO 534
Zugfestigkeit längs	ca. 110 N/mm <sup>2</sup>	ISO 527
Zugfestigkeit quer	ca. 230 N/mm <sup>2</sup>	ISO 527
Oberflächenglanz Einfallswinkel zur Senkrechten: 45°	ca. 80 GU	ISO 2813
Transparenz	ca. 93 %	DIN 53147

### Anwendungsbereiche

Die glänzende Oberfläche des HERMA PP 50 transparent tc ergibt aufgrund ihrer speziellen Oberflächenbehandlung eine gute Druckqualität in den konventionellen Druckverfahren, wie z. B. UV-Flexodruck. Der rückseitige Verankerungsprimer garantiert eine hervorragende Klebstoffverankerung. Das Produkt eignet sich daher sehr gut für Anwendungen, bei denen die Wiederablösbarkeit des Etikettes gefordert ist. Diese Folie ist nicht für die Verwendung in unbedruckten Zickzackanwendungen vorgesehen, bei denen der Topcoat auf der Druckseite mit sich selbst in Kontakt steht.

Mit HERMA PP 50 transparent tc lassen sich optisch sehr schöne, transparent glänzende Etiketten herstellen, die aus Recyclinggründen bevorzugt auf PP-Oberflächen zur Anwendung kommen. Besonders gut eignet sich HERMA PP 50 transparent tc für die Etikettierung von Kosmetikprodukten, Haushaltsreinigern etc. sowie für Anwendungen, bei denen Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit gefordert sind.

### Empfohlene Lagerung

Siehe HERMA Website:

<https://www.herma.de/material/service/lager-und-klimabedingungen/>

### Lebensmittelrechtliche Bestimmungen

HERMA PP 50 transparent tc entspricht den Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und (EU) Nr. 10/2011, gestützt auf nachfolgende Änderung in Verordnung (EG) 2019/1338 über Kunststoffe und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen sowie der Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Diese Angaben informieren über unser Produkt, sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.