

Haftklebstoff 62D

Permanenter Haftkleber auf Acrylatbasis

Technische Daten

Anfangshaftung	hoch	
Endhaftung	sehr hoch	
Scherfestigkeit	hoch	
Aufklebetemperatur	ab 0 °C	
Temperaturbereich	von -30 °C bis +80 °C (kurzfristig bis 200 °C - Heißfixierung)	

Anwendungsbereiche

Der Haftklebstoff 62D ist universell einsetzbar. Er hat ein breites Anwendungsspektrum von Logistik- oder Kennzeichnungsetiketten bis hin zu hochwertigen Industrietiketten und ist auch für raue, nicht extrem gekrümmte Oberflächen geeignet. Der Haftkleber hat eine gute Alterungs-, Wärme- und Lichtbeständigkeit.

Verarbeitung

Die Stanzeigenschaften sind auf allen gängigen Maschinen sehr gut.

Lagerbedingungen und Haltbarkeit

Bei einer Temperatur von 20 ± 5 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 ± 5 % dunkel lagern. Feuchtigkeit, Hitze und starke Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. Der Verbrauchszeitraum beträgt bis zu vier Jahren ab Herstellungsdatum (abhängig vom Etikettenmaterial).

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen

Alle Inhaltsstoffe des Haftklebers 62D entsprechen den Empfehlungen BfR XIV oder FDA 21 CFR 175.105 (Adhesives).

Der Haftklebstoff 62D kann unbedenklich zur Rückseitenbeschichtung von Etiketten für die Kennzeichnung von Lebensmitteln für eine Lagerung bei Raumtemperatur und darunter verwendet werden. Die Kleberschicht darf dabei in direktem Kontakt zu trockenen, feuchten und solchen fettenden Lebensmitteln stehen, denen gemäß Anhang III, Tabelle 2 der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 ein Korrekturfaktor von mindestens 4 zugeordnet ist. Ferner darf der Klebstoff zur Laminierung verschiedener Materialien eingesetzt werden. In diesem Fall ist ein Schnittkantenkontakt mit Lebensmitteln unbedenklich.

Weiterhin können Selbstklebeetiketten mit dem Haftklebstoff 62D unbedenklich zur Etikettierung von Blutbeuteln verwendet werden (Unbedenklichkeitserklärung gültig bis 11.04.2021).

Diese Angaben informieren über unser Produkt, sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.