

TECHNISCHES DATENBLATT

PET-HARTSCHAUMPLATTE, EXTRUDIERT

ALLGEMEIN				
Eigenschaft	Methode	Einheit	5 mm	10 mm
Rohdichte (nominal)	ISO 1183	kg/m ³	320	320
MECHANISCH				
Zugfestigkeit	ISO 527-2	MPa	12	10
Zug-Elastizitätsmodul	ISO 527-2	MPa	600	400
Biegefestigkeit	ISO 178	MPa	18	16
Biegemodul	ISO 178	MPa	700	500
Oberflächenhärte	ISO 7619	Shore D	32	32
OPTISCH				
Farbe	-	-	Naturweiß	
THERMISCH				
Maximale Dauergebrauchstemperatur	-	°C	65	
Brandverhalten	EN 13501-1	-	B-s1, d0	C-s1, d0

Hinweis: Bei diesen technischen Angaben handelt es sich um typische Richtwerte.
Die tatsächlichen Messwerte unterliegen geringfügigen produktionsbedingten Schwankungen.